



**TERMO[®]
BANK**

Termobank

Papel térmico para comprovantes bancários e relógios ponto (REP).



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Características do Papel

Gramatura

g/m²

55±2,2

Espessura

µm

59±5

Lisura Bekk
lado térmico

seg
Bekk

Min. 300

Densidade Óptica
Zebra Stripe S600

nº

Min. 1,15

Durabilidade
da Imagem

years
años

8

Sensibilidade



Cor do papel



Legenda


Padrão ●○○

Média ●●○


Alta ●●●

Estabilidade de Imagem

Temperatura - 24h  > 95%

Umidade (40° - 90% u.r - 24h)  > 95%

Luz Fluorescente - 24h  > 95%

Luz solar - 5h  > 90%

Sensibilidade Dinâmica

