



## Termoticket 105

Papel térmico topcoated para jogos e tickets de cassino (TITO).



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA




### Características do Papel

Gramatura	Espessura	Lisura Bekk lado térmico	Densidade Óptica Zebra Stripe S600	Durabilidade da Imagem	Sensibilidade	Cor do papel
g/m <sup>2</sup>	µm	seg Bekk	n°	years años		
105±4,0	115±10	Min. 500	Min. 1,25	12	●●●	○
Legenda Padrão ●○○ Média ●●○ Alta ●●●						

### Estabilidade de Imagem

Temperatura - 24h	↓	> 90%
Umidade (40° - 90% u.r - 24h)	↑	> 90%
Luz Fluorescente - 24h	💡	> 95%
Luz solar - 5h	☀️	> 90%

### Sensibilidade Dinâmica



\*Condições: O Papel deve ser bem sensibilizado, armazenado à temperatura 20°C, 60%UR. Não exposta à Luz Ultravioleta ou Fluorescente. Não tenha contato com produtos químicos ou materiais plásticos.